

# FEDRIGONI Stucco Tintoretto Gesso

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4  
F.to: 50x70 cm  
sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Process colors  
conformi alla norma ISO 2846: -1

- **TELI GOMMATI:** vulcan folio

interferenza: 0.15  
tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: FOUNT SF PROT-T                      %: 1

SOLUZIONE FINITA:                                      pH: 5.3

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 530

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano            → 1.50  
Magenta        → 1.50  
Giallo            → 1.40  
Nero             → 1.70

- **SPESSORE CARTA**

STUCCO TINTORETTO GESSO: 0.19mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	1	1,1	0,9	0,8
2%	2	2,2	1,8	1,6
3%	2,9	3,3	2,6	2,4
4%	3,8	4,3	3,5	3,2
5%	4,8	5,4	4,4	4
6%	5,8	6,5	5,3	4,7
7%	6,8	7,6	6,2	5,4
8%	7,7	8,7	7	6,2
9%	8,7	9,8	7,9	7
10%	9,7	10,9	8,8	7,7
15%	14,5	16,3	13,2	11,5
20%	19,2	21,6	17,4	15,2
25%	24	27,1	21,7	18,8
30%	29,2	32,7	26	22,7
35%	35,3	38,2	30,8	27,2
40%	40,8	43,3	36	32,3
45%	45,4	48,2	40,9	36,8
50%	49,6	53	45,4	40,8
55%	54,3	57,8	49,7	44,7
60%	59,4	63	54,2	48,6
65%	65,3	68,2	59	52,7
70%	70,9	73	64,5	57,3
75%	75,5	77,7	70	61,9
80%	80,6	82,9	75,1	66,4
85%	86,3	88,2	81,5	70,8
90%	91,8	93	88,7	75,7
91%	92,7	93,7	89,8	77
92%	93,5	94,5	91,1	78,6
93%	94,6	95,4	92,6	80,1
94%	95,5	96,2	93,8	82,5
95%	96,4	97	95	85,4
96%	97,1	97,5	95,9	87,9
97%	97,7	98,1	96,9	90,6
98%	98,6	98,9	98,1	93,6
99%	99,3	99,4	99	96,8

### Costruzione del nero GCR

**Total Ink:** 250  
**Black start:** 10%  
**Black max:** 90%